



Lanadol LICKER

Środek natłuszczający skórę przeznaczony do wykańczania garderoby skórzanej w procesie czyszczenia metodą „wetcleaning” oraz metodą natryskową.

Lanadol LICKER TM D 31/03

Charakterystyka

- Jednolicie natłuszcza skóry welurowe i nubukowe.
- Nadaje miły, miękki chwyt i ożywia kolory.
- Wyraźnie zmniejsza wodochłonność odzieży skórzanej czyszczonej na mokro.
- Po zmieszaniu z wodą w stosunku 1:4, LANADOL LICKER może być stosowany z użyciem sprayu do olejenia, nadania właściwości wodoodpornych, reaktywowania utraconego koloru.

Skład

Składnik	Zawartość procentowa
Alifatyczne węglowodory	≥ 30 %
Niejonowe związki powierzchniowo czynne	15 – 30 %

Dane fizyko – chemiczne

Wygląd	Przejrzysta, bezbarwna ciecz
Gęstość	0,92 g/ml
pH	Ok. 8
Lepkość	100-150 mPas (20 °C)
Temperatura zapłonu	> 100 °C (PMCC)
Rozpuszczalność	W wodzie tworzy emulsję

Zastosowanie

1. Natłuszczenie zamszu i skóry w procesie czyszczenia metodą „wetcleaning”

Po skończonym procesie czyszczenia metodą „wetcleaning” z użyciem LANADOL AKTIV i zimnej kąpieli płuczącej, skóra jest na krótko poddana procesowi odwirowania. W celu dalszej obróbki, należy do kąpieli piorącej zawierającej niski poziom wody dodać 5 – 10 ml LANADOL LICKER i podgrzać kąpiel piorącą do temperatury 30 °C.

Kąpiel ta powinna posiadać niską mechanikę i trwać około 10 min. Następnie woda powinna zostać odprowadzona i rozpoczyna się proces odwirowania 3 x 1 minuta przy niskich obrotach z przerwą przed głównym odwirowaniem trwającym 1 min przy wysokich obrotach. Przerwa pomiędzy odwirowaniem, zmniejsza ryzyko odciśnięcia bębna na pranej skórze.

2. Natłuszczenie skóry z użyciem sprayu

Roztwór LANADOL LICKIER z wodą w stosunku 1:4, może być także użyty jako emulsja do sprayu do ręcznej obróbki garderoby skórzanej i zamszowej.

W celu osiągnięcia efektu impregnacji wodoodpornej, należy zmieszać LANADOL LICKER z HYDROB FC w stosunku 2:1. W razie potrzeby, emulsja sprayowa może być zmieszana z wodnym roztworem barwnika skóry i podana w jednej procedurze.

Mleczna emulsja powinna być jednostajnie aplikowana w specjalnej kabinie z aparatem wysysającym powietrze i suche powietrze. Nie wolno wdychać oparów, należy używać maski ochronnej.

Po wysuszeniu w suchym powietrzu skóra powinna być jeszcze obrabiana przez około 20 – 30 minut w temperaturze pokojowej wraz z twardą gąbką. Proces natłuszczenia, uwydatnia głębię koloru i poprawia efekt hydrofobowy.

Stosowanie i przechowywanie

Po każdorazowym użyciu natychmiast zamknąć szczelnie pojemnik.

Produkt może być przechowywany w zamkniętych pojemnikach przez okres do 24 miesięcy.

Przechowywać opakowanie w suchym miejscu. LANADOL LICKER nie jest wrażliwy na mróz, mimo to powinien zostać przed użyciem podgrzany do temperatury 15 °C.

Bezpieczeństwo użytkowania

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu, która jest dostępna na zadanie klienta.

Opakowania standardowe	Jednostka wysyłkowa/paleta
22 kg Kanistry plastikowe	36